

Aqua-Hardener 8450

8450

Härter für wasserbasierte ADLER Lacksysteme für **Industrie und Gewerbe**

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktnummer(n) 8450000210



Allgemeines Polyisocyanat-Härter für wasserbasierte Lacksysteme.

Anwendungsgebiete



Härterkomponente für wasserbasierte ADLER Möbellacke für den Möbel- und Innenausbau.

Härterkomponente für wasserbasierte 2K Fenster- und Haustürenbeschichtungen.

VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise

- Aqua-Hardener 8450 (8450) sofort nach Zugabe zur Lackkomponente sorgfältig untermischen. Wir empfehlen, vor Beginn der Verarbeitung eine Wartezeit von ca. 10 Minuten einzuhalten.
- Abgemischte Lacke müssen wie im entsprechenden technischen Merkblatt angeführt verarbeitet werden.

Reinigung der Arbeitsgeräte



8029

Sofort nach Gebrauch mit Aqua-Cleaner (8029) (1:1 mit Wasser verdünnt) reinigen.

Bitte beachten Sie unsere **ARL 150 – Arbeitsrichtlinien für wasserbasierte Möbellacke**.

Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.

BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen

200 g, 280 g, 770 g, 1,1 kg, 9 kg, 25 kg

technical_datasheet_footer_previous_version


ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Telefon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, E-Mail: technical-support@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.

WEITERE HINWEISE

Haltbarkeit/Lagerung



Mindestens 6 unit.month in original verschlossenen Gebinden.

Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.

Gebinde stets sofort verschließen, um das Eindringen von Luftfeuchtigkeit zu vermeiden.

Angebrochene Gebinde gut verschließen und Inhalt möglichst rasch verbrauchen.

Sicherheitstechnische Angaben



Das Produkt ist nur für die industrielle und gewerbliche Verarbeitung geeignet.

Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter www.adler-lacke.com abgerufen werden.