

Legno Öl

7006

Univerzální olej na nábytek a vybavení interiérů, pro řemeslné a domácí zpracování.

POPIS PRODUKTU

Všeobecné informace

Rychleschnoucí, snadno aplikovatelný olej s kovovým efektem v pórech pro povrchovou úpravu tvrdých i měkkých dřevin. Produkt se vyznačuje velmi dobrými penetračními vlastnostmi, dobrou odolností proti vodě a příjemnou haptikou. Je antistatický. Vytvrzování probíhá absorpcí vzdušného kyslíku (oxidativně schnoucí).

Zvláštní vlastnosti a zkušební normy



- **DIN 53160-1 a DIN 53160-2**
Potvrzeno externím zkušebním certifikátem.
Odolnost vůči potu a slinám.



- **ÖNORM EN 71-3**
Potvrzeno externím zkušebním certifikátem.
Bezpečnost hraček, Migrace určitých prvků (bez obsahu těžkých kovů).

- **BGR 181 (dříve ZH 1/571) a DIN 51130**
Potvrzeno externím zkušebním certifikátem.
Splňuje požadavky třídy skluzu R10.

- **ofi-report (č.: 403.400)**
Klasifikováno jako obtížně vznětlivé!

- **Stavební produkt s emisním testem dle směrnice DIBt**
Produkt má emisní osvědčení podle směrnice Německého institutu pro stavební techniku (DIBt).
Potvrzeno nezávislým zkušebním certifikátem.

- **Povrchová úprava vhodná pro styk s potravinami**
Podle potvrzení nezávislého testovacího institutu OFI technologie & Innovation GmbH, lze produkt použít k povrchové úpravě dřevěných prvků, které dočasně přicházejí do styku s potravinami.

- **Francouzská směrnice DEVL1104875A**
Hodnocení stavebních materiálů a produktů dle emisí těkavých organických látek: A+



Oblasti použití



Pro běžně namáhané plochy nábytku a interiérového vybavení, jako např. zařízení ložnic a obývacích pokojů, stejně jako dřevěné podlahy.

Na povrchovou úpravu interiérových dveří.

Účinné látky

Modifikované rostlinné oleje, vosky, kyselina křemičitá, bez aromatických ředidel, bezolovnatá a bezkobaltová sušidla.

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Před použitím produkt pečlivě rozmíchejte.
- Produkt je připravený k okamžitému použití.
- Teplota materiálu, podkladu a okolí musí být minimálně +10 °C.
- Optimální podmínky pro zpracování jsou v rozmezí 20 - 25 °C při relativní vzdušné vlhkosti 40 - 60 %.
- Nanesený olej nechte působit několik minut a potom setřete přebytek bavlněným hadříkem nebo klubkem gázy ve směru dřevných vláken. Je třeba se za každou cenu vyhnout vytváření vrstev!
- **Upozornění:** Zajistěte rovnoměrné přebroušení dřeva a dbejte na rovnoměrné nanášení produktu!
- Kvůli možnému horšímu odvětrání zápachu produktu naneste na vnitřní části nábytku pouze jednu tenkou vrstvu tohoto produktu.
- **Upozornění:** U tvrdého dřeva a tropických dřevin bohatých na extraktivní látky se provádí zkušební ošetření pomocí Legno Öl (7006) které je třeba provést.
- Pro zvýšení mechanické i chemické odolnosti lze v poměru Legno Öl (7006) 3:1 smíchat Legno Hardener (7084). Pečlivě vmíchejte tužidlo do oleje. Doba zpracovatelnosti směsi je 24 hodin. V případě požadavku na bílé odstíny, nedoporučujeme z důvodu žloutnutí používat Legno Hardener (7084).
- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek.
- Vezměte prosím na vědomí naše pracovní směrnice ARL 013 - Bezpečnostní opatření pro zpracování oxidativně schnoucích materiálů a ARL 160 - Pracovní směrnice pro laky/lazury a oleje na bázi alkydových pryskyřic.

Technika nanášení



1L
↓
15-30m²

	Nádobková pistole	Natírání	Válečkování	Vytírání
Tryska Ø (mm)	1,5	-	-	-
Stříkácký tlak (bar)	2 - 3	-	-	-
Vydatnost na jednu vrstvu (m²/l)	15 - 30			
Spotřeba na jednu vrstvu (g/m²)	30 - 50	-	-	-

Uvedená vydatnost zahrnuje ztrátu prostředkem.

Skutečnou spotřebu materiálu ovlivňuje tvar a kvalita podkladu a také způsob aplikace povrchové úpravy. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na základě předchozího zkušebního nánosu.

Doby schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)



Následný nátěr	cca 4 hod.
Plně proschlý	cca 7 den/dny/-ů

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na podkladu, tloušťce nanesené vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Pro dosažení dokonalého schnutí zajistěte dostatečné větrání místnosti při aplikaci. Snížená výměna vzduchu, např. kvůli hustému stohování, prodlužuje dobu schnutí.

Nízké teploty a/nebo vysoká vlhkost vzduchu mohou výrazně prodloužit dobu schnutí.

U dřevin bohatých na obsah extraktivních látek (jako je dub a iroko) může být prodloužená doba schnutí.

Čištění pracovních nástrojů



Okamžitě po použití s Legno-Reiniger (7003) nebo Adlerol-Terpentinölersatz (7231).

PODKLAD

Druh podkladu

Jemné a hrubě pórovité listnaté dřeviny, jehličnaté dřeviny.

Vlastnosti podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez oddělovacích substancí jako tuk, vosk, silikon, pryskyřice atd. a musí být zbaven prachu ze dřeva. Je třeba provést zkoušku vhodnosti povrchové úpravy na podklad.

Vlhkost dřeva

Listnaté dřeviny: $12 \pm 2\%$

Jehličnaté dřeviny: $15 \pm 2\%$

Příprava podkladu



Nábytek:

Brousit zrnitostí 180–240 a vyčistit.

Dřevo a parketové podlahy:

Brousit zrnitostí 100–180 a vyčistit.

Odstraňte prach vzniklý broušením.

KROKY ZPRACOVÁNÍ

Základní ošetření

1 x Legno Öl (7006)

Mezibroušení



Lehké přebroušení Zrnitost P 280 – 360

Odstraňte prach vzniklý broušením.

Konečná úprava

1 x Legno Öl (7006)

ČIŠTĚNÍ & OŠETŘOVÁNÍ

Čištění

Čistěte vodou, Clean-Möbelreiniger (7202), Clean-Parkettreiniger (7207) nebo jemným domácím čistícím prostředkem. Na mastné znečištění použijte Legno Reiniger (7003). Čištění je možné provést nejdříve 14 dní po nanesení oleje/vosku/tvrdého voskového oleje.

Nesmí se používat abrazivní čistící prostředky.

Ošetřování

Pro oživení a péči aplikujete 1x ADLER Legno-Pflegeöl 50882 a přebytky setřete.

Vezměte prosím na vědomí naše **ARL 252 - Pokyny pro ošetřování podlah ošetřených Legno-Öl bzw. Legno-Color**, **ARL 254 - Pokyny pro péči o nábytek ošetřený Legno-Öl bzw. Legno-Color**.

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ

Velikosti balení 750 ml; 2,5 l a 20 l

Barevné odstíny

Standardní odstíny:
Farblos (7006000200)
Weiß (7006050000)

Výsledný barevný odstín závisí na barvě samotného dřeva a naneseném množství.

Související produkty

Adlerol-Terpentinölersatz (7231)
Clean-Möbelreiniger (7202)
Legno Hardener (7084)
Legno Pflegeöl (7009)
Legno Reiniger (7003)

Prosím, dbejte pokynů v technických listech příslušných produktů.

DALŠÍ POKYNY

Životnost / skladování



Min. 1 rok/-y/let v originálně uzavřeném obalu.

Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C).

Doporučujeme přelit obsah načatého balení do menší nádoby, aby se předešlo želatínaci/tvorbě škraloupů.

Otevřené nádoby dobře uzavřete a co nejdříve spotřebujte.

GIS KÓD

Ö60

Bezpečnostně technické údaje



Je bezpodmínečně nutné zabránit vdechování aerosolů z laků a barev při nanášení stříkáním. To zajistíte správným použitím ochranné masky (kombinovaný filtr A2/P2).

Při broušení používejte jako osobní ochranné prostředky prachový filtr P2 minimálně proti broušení a dřevěnému prachu.

Zpracování materiálu ve stříkacích kabinách, které jsou znečištěné prachem obsahujícím nitrocelulózu, je vzhledem na nebezpečí samovznícení zakázané!

Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na www.lakyadler.cz.