

Vivido Alkyd-Primer

4501


Rozpouštědlová základní vrstva i mezivrstva na dřevo, vinikající izolační účinek, pro průmyslové a řemeslné zpracování.

POPIS PRODUKTU

Všeobecné informace

Bílý základ a mezivrstva na bázi speciálních syntetických pryskyřic s ochranou proti korozi. Vhodný také pro izolaci nikotinových skvrn na malých plochách v interiéru.

Oblasti použití



Dřevo v interiéru i exteriéru.

Kromě toho velmi dobrá přilnavost k různým plastům, jako je PVC, polyuretan, polyester atd.

Železo a ocel v interiéru - nepoužívat přímo na zinek a hliník (použijte Vivido Aqua-Primer Multi (4129), Vivido 2K-Epoxy-Primer Uni (5604) nebo Vivido Alkyd-Primer Uni (4516)).


ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Stříkání je povoleno pouze ve stříkacích kabinách, které podléhají směrnici o VOC.
- Před použitím produkt pečlivě rozmíchejte.
- Teplota materiálu, podkladu a okolí při aplikaci musí dosahovat minimálně + 5 °C.
- Optimální podmínky pro zpracování jsou v rozmezí 15 - 25 °C při relativní vzdušné vlhkosti 40 - 80 %.
- Nenanásejte na přímém slunci, za deště, při extrémně vysoké vzdušné vlhkosti, silném větru nebo při hrozícím mrazu.
- Vhodnost materiálu na podklad, je nutné ověřit vytvořením zkušebního vzorku na originálním podkladu.
- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek. Odchyly a změny v postupu zpracování mohou vést ke tvorbě defektů v lakovém filmu, snížení přilnavosti a barevné stálosti a ke snížení odolnosti vůči povětrnostním vlivům.
- Dodržujte prosím naše pracovní směrnice ARL 505 - Pracovní směrnice pro oleje a lazury na rozpouštědlové alkydové bázi.

Technika nanášení



	Nádobková pistole	Natírání	Válečkování
Tryska Ø (mm)	1,8 - 2,0	-	-
Stříkací tlak (bar)	2,0 - 2,5	-	-
Ředidlo	KH-Spritzverdünner (8014)	-	-



Přídavek ředidla (%)	20	-
Spotřeba na jednu vrstvu (ml/m²)	100 - 125	

Skutečnou spotřebu materiálu ovlivňuje tvar a kvalita podkladu a také způsob aplikace povrchové úpravy.

Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na základě předchozího zkušebního nánosu.

Doby schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)



Nelepivý na prach (ISO 1517)	cca 2 hod.
Proschlý na dotek	cca 4 hod.
Přelakovatelný	cca 6 hod.
Brousitelný	cca 18 hod.

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na podkladu, tloušťce nanesené vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Pro dosažení dokonalého schnutí zajistěte dostatečné větrání místnosti při aplikaci.

Nízké teploty a/nebo vysoká vlhkost vzduchu mohou výrazně prodloužit dobu schnutí.

U dřevin bohatých na obsah extraktivních látek (jako je dub a iroko) může být prodloužená doba schnutí.

Zamezte přímým slunečním paprskům při nanášení!

Pro dobré schnutí je třeba bezpodmínečně dodržet doporučené nanášené množství. Příliš silné vrstvy vedou k výraznému zpomalení schnutí!

Čištění pracovních nástrojů



7231



8014

Okamžitě po použití s Adlerol-Terpentinölersatz (7231) nebo KH-Spritzverdünner (8014).

PODKLAD

Druh podkladu

Dřevo a materiály na bázi dřeva / Nosné nátěry na dřevě / Přetíratelné plasty / Železo a ocel

Vlastnosti podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez oddělovacích substancí jako tuk, vosk, silikon, pryskyřice atd. a musí být zbaven prachu ze dřeva. Je třeba provést zkoušku vhodnosti povrchové úpravy na podklad.

Předpokladem dlouhé životnosti povrchové úpravy je dodržování zásad konstrukční ochrany dřeva.

Dodržujte prosím:

- ÖNORM B 3430-1
- ÖNORM B 2230-2
- DIN 18363
- Aktuální BFS technický list

Vlhkost dřeva

13 % ± 2 %

Příprava podkladu

Dřevo a materiály na bázi dřeva:

Ostré hrany zaoblete, odstraňte výrony látek obsažených ve dřevě, jako např. pryskyřice a smolníky. Broušení dřeva Zrnitost P 120 - 150

Dřeviny s vysokým obsahem pryskyřice a látek, které zpomalují schnutí, očistěte pomocí Nitro-Verdünner 8017 (8017) .

Železo a ocel v interiéru

Odstraňte rez až na čistý kov. Důkladně odstraňte mastné a olejové nečistoty přípravkem Entfetter (7233).

Tvrzené PVC a přetíratelné plasty

Přebruste brusným roumem a Entfetter (7233) do matného vzhledu.

Staré nátěry:

Přebruste zrnitostí P 120 a povrch očistěte. Odstraňte nesoudržné staré nátěry. Na neporušené původní povrchové úpravě je před novým lakováním nutné otestovat kompatibilitu s novou povrchovou úpravou.

SYSTÉMOVÁ SKLADBA

Impregnace

Dřevo a materiály na bázi dřeva:

V případě, že je nezbytná ochrana proti modráni, plísním a hmyzu, impregnujte 1 x s Pullex Imprägnier-Grund (4436) (platí pro dřeviny s třídou odolnosti 3-5 podle EN 350).

Doba mezischnutí max. 12 hod.

Prostředky na ochranu dřeva používejte opatrně. Před použitím si vždy prostudujte příslušné technické listy a bezpečnostní listy použitých produktů.

Dodržujte prosím naše **ARL 056 – Pracovní směrnice pro použití prostředků na ochranu dřeva**.

Základní vrstva

1 – 2 x Vivido Alkyd-Primer (4501)

Mezibroušení



Zrnitost P 240

Odstraňte prach vzniklý broušením.

Vrchní vrstva

2 x Vivido Samtalkyd (4514) nebo 2 x Vivido Brilliantalkyd (4503)

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ

Velikosti balení

375 ml, 750 ml, 2,5 l

Barevné odstíny

Standardní odstíny:

Weiß, tönbar (4501049100)

Color4You 

Barevné odstíny lze míchat pomocí tónovacího systému **ADLER Color4you**

Báze pro tónování:

Vivido Alkyd-Primer Weiß, tönbar (4501049100)

Aby byla zajištěna shoda barevného odstínu, použijte na jedné ploše a výrobku pouze materiál se stejným číslem výrobní šarže.

Pro posouzení výsledného barevného odstínu doporučujeme vyhotovit zkušební vzorek na originálním podkladu.

Míchané odstíny prosím spotřebujte do 3 měsíců.

Dodržujte, prosím, naše pracovní směrnice **ARL 800 – při práci (včetně péče a údržby) s míchacími stojí ADLER Mix, Pur Mix a Color4You**.

Související produkty

Vivido Aqua-Primer Multi (4129)
Pullex Imprägnier-Grund (4436)
Vivido Brilliantalkyd (4503)
Vivido Samtalkyd (4514)

Vivido Alkyd-Primer Uni (4516)
 Vivido 2K-Epoxy-Primer Uni (5604)
 Adlerol-Terpentinölersatz (7231)
 Entfetter (7233)
 KH-Spritzverdünner 8014 (8014)

Prosím, dbejte pokynů v technických listech příslušných produktů.

DALŠÍ POKYNY

Životnost / skladování



Min. 3 rok/-y/let v originálně uzavřeném obalu.

Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C).

Doporučujeme přelit obsah načatého balení do menší nádoby, aby se předešlo želatinaci/tvorbě škraloupu.

Otevřené nádoby dobře uzavřete a co nejdříve spotřebujte.

Technická data

Obsah těkavých organických látek (VOC): Limitní hodnota dle směrnice 2004/42/ES pro Vivido Alkyd-Primer (Kat A/i): 500 g/l.
 Vivido Alkyd-Primer obsahuje max. 440 g/l VOC.

GIS KÓD

BSL40

Prohlášení o obsahu látek podle VdL-RL 01

Alkydové pryskyřice / Anorganické bílé pigmenty / Alifáty / Antikorozní pigmenty / Additive / Vysušovací prostředky (sikativy) / Prostředky proti odlupování

Bezpečnostně technické údaje



Při broušení použijte prachový filtr P2/P3. Je za potřeby zabránit vdechnutí aerosolu při nanášení stříkáním. Použijte kombinovaný filtr A2/ P2 a ochranné brýle.

Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na www.lakyadler.cz.