

Vivido Alkyd-Primer

4501


Couche de fond et couche intermédiaire à base de solvants avec un excellent **effet isolant** sur le bois à usage privé et professionnel

DESCRIPTION DU PRODUIT

Généralités

Couche de fond et intermédiaire blanche à base de résines synthétiques spéciales avec effet anticorrosion. Convient également pour l'isolation de taches de nicotine de petite surface à l'intérieur.

Domaines d'utilisation




Bois à l'intérieur et à l'extérieur

Très bonne adhérence sur diverses matières plastiques, comme le chlorure de polyvinyle (PVC), le polyuréthane et le polyester.

Fer et acier à l'intérieur - sur le zinc et l'aluminium (utiliser Vivido Aqua-Primer Multi (4129), Vivido 2K-Epoxy-Primer Uni (5604) ou Vivido Alkyd-Primer Uni (4516)).



APPLICATION

Indications d'application



- L'application au pistolet est permise seulement dans les cabines de pulvérisation soumises à la directive COV.
- Veuillez remuer le produit avant usage.
- La température du produit, du support et ambiante doit être de + 5 °C minimum.
- Les conditions optimales de traitement sont comprises entre 15 - 25 °C à une humidité d'air relative de 40 - 80 %.
- Ne pas utiliser en cas de fort ensoleillement, de pluie, d'humidité de l'air très élevée, de vent fort ou de risque de gel.
- Vérifier la teinte et la compatibilité ainsi que l'adhérence avec le support en réalisant une surface d'essai.
- Toute modification du processus de traitement, des conditions environnementales, le non-respect des consignes ou l'utilisation de produits non mentionnés peuvent avoir une influence défavorable sur le résultat. Les écarts entraînent des défauts de film et des problèmes d'adhérence ainsi que des altérations de la stabilité aux intempéries et des teintes.
- Veuillez respecter notre **ARL 505 – Directive de travail pour les vernis/lasures et huiles à base de résine alkyde.**

Technique d'application



	Pistolet à godet	Au pinceau	Au rouleau
Buse de pulvérisation Ø (mm)	1,8 - 2,0	-	-
Pression de pulvérisation (bar)	2,0 - 2,5	-	-



Diluant	KH-Spritzverdünner (8014)	-
Ajout de diluant (%)	20	-
Quantité d'application par couche (ml/m²)	100 - 125	

La forme et l'état de surface de la pièce ainsi que le type d'application influencent la consommation réelle.

Les valeurs de consommation exactes peuvent seulement être déterminées en réalisant un essai de revêtement au préalable.

Temps de séchage

(à 23 °C et 50 % d'humidité rel.)



Sec hors poussière (ISO 1517)	après env. 2 heure(s)
Sec hors poisse	après env. 4 heure(s)
Recouvrable	après env. 6 heure(s)
Ponçable	après env. 18 heure(s)

Les valeurs citées doivent servir de référence. Le séchage dépend du support, de l'épaisseur de la couche, de la température, de la ventilation et de l'humidité relative de l'air.

Afin d'obtenir un séchage sans défaut, il faut prévoir une bonne ventilation des locaux.

Des températures basses et/ou une humidité importante de l'air sont susceptibles de prolonger le temps de séchage.

Un retard de séchage peut se produire sur les bois riches en tanins (p. ex. chêne, iroko).

Éviter les rayons directs du soleil !

Pour garantir un séchage complet, il est absolument nécessaire de respecter les quantités d'application recommandées. Des épaisseurs de la couche trop élevées causent un retard de séchage considérable.

Nettoyage des outils



7231



8014

Immédiatement après usage avec Adlerol-Terpentinölersatz (7231) ou KH-Spritzverdünner (8014).

SUPPORT

Type de support

Bois et matériaux en bois / Revêtements pour bois bien adhérents / Matières synthétiques aptes au revêtement / Fer et acier

Qualité du support

Le support doit être sec, propre, bien adhérent, exempt de substances ségrégatives telles que graisse, cire, silicone, résine, etc. et de poussière de bois, mais il doit également être approprié au revêtement.

Le respect des principes de la protection constructive du bois constitue une condition préalable à une longue durée de vie du revêtement.

Veuillez consulter les documents complémentaires :

- ÖNORM B 3430-1
- ÖNORM B 2230-2
- DIN 18363
- Fiches techniques BFS actuelles

Humidité du bois

13 % ± 2 %

Préparation du support	Bois et matériaux en bois : Arrondir les arêtes vives, éliminer les substances contenues dans le bois, telles que p. ex. résine et poches de résine. Ponçage du bois Grain 120-150 Nettoyer les bois riches en résine et les bois exotiques contenant des composants qui retardent le séchage avec Nitro-Verdünnern 8017 (8017). Fer et acier à l'intérieur : Dérrouiller jusqu'au métal blanc. Éliminer soigneusement les impuretés grasses ou huileuses avec Entfetter (7233). PVC dur et plastiques adaptés au revêtement : Poncer mat à l'aide d'un tampon abrasif et de Entfetter (7233). Anciennes couches de peinture : Poncer avec du grain 120 et nettoyer. Retirer les anciennes couches de peinture non adhérentes. Contrôler l'aptitude de la peinture sur les anciennes couches de peinture encore intactes.
-------------------------------	--

STRUCTURE DE REVÊTEMENT

Imprégnation	Bois et matériaux en bois : À l'extérieur, pour protéger contre le bleuissement, l'invasion de champignons et d'insectes, imprégner au besoin avec une couche de Pullex Imprägnier-Grund (4436) (vaut pour les bois de la classe de durabilité 3 à 5 selon la norme EN 350). Durée de séchage intermédiaire : environ 12 heures(s) Utiliser les produits de protection du bois avec précaution. Avant usage, toujours lire l'étiquette et respecter les fiches techniques de chaque produit. Veuillez respecter notre ARL 056 – Directive de travail pour l'utilisation de produits de protection du bois.
Couche d'apprêt	1 – 2 x Vivido Alkyd-Primer (4501)
Ponçage intermédiaire 	Grain 240 Éliminer la poussière de bois.
Couche de finition	2 x Vivido Samtalkyd (4514) ou 2 x Vivido Brilliantalkyd (4503)

INDICATIONS DE COMMANDE

Conditionnement	375 ml, 750 ml, 2,5 l
Teintes Color4You	Teinte(s) standard : Weiß, tönbar (4501049100) Les teintes peuvent être mélangées à l'aide du système de mélange de peinture d'ADLER Color4you. Base(s) à teinter : Vivido Alkyd-Primer Weiß, tönbar (4501049100) Pour garantir une uniformité des teintes, les produits appliqués sur une surface doivent porter le même numéro de lot. Il est conseillé de faire un essai de couleur sur le support original avec le système d'application choisi, afin d'évaluer la teinte finale. Veuillez utiliser les produits nuancés dans un délai de 3 mois.

Veillez respecter nos directives de travail **ARL 800 - Directive de travail pour le travail (y compris l'entretien et la maintenance) avec les machines de dosage ADLER-Mix, PUR-Mix et Color4You.**

Produits complémentaires

Vivido Aqua-Primer Multi (4129)
 Pullex Imprägnier-Grund (4436)
 Vivido Brilliantalkyd (4503)
 Vivido Samtalkyd (4514)
 Vivido Alkyd-Primer Uni (4516)
 Vivido 2K-Epoxy-Primer Uni (5604)
 Adlerol-Terpentinölersatz (7231)
 Entfetter (7233)
 KH-Spritzverdünner 8014 (8014)

Veillez respecter les fiches techniques de chaque produit.

AUTRES REMARQUES

Délai de conservation/stockage



Au moins 3 année(s) dans son récipient d'origine fermé.

Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des hautes températures (supérieures à 30 °C).

Nous recommandons de transvaser le contenu de récipients entamés dans des récipients plus petits afin d'éviter une gélification/une formation de peau.

Bien refermer les récipients entamés et utiliser leur contenu au plus vite.

Données techniques

Teneur en COV du mélange prêt à l'emploi : valeur limite selon la directive 2004/42/CE pour Vivido Alkyd-Primer (Cat A/i) : 500 g/l.
 Vivido Alkyd-Primer contient au maximum 440 g/l de COV.

GISCODE

BSL40

Déclaration des ingrédients selon VdL-RL 01

résines alkydes / pigments blancs inorganiques / composés aliphatiques / pigments de protection anti-corrosion / Additive / agents de séchage (siccatis) / agent anti-peau

Données techniques de sécurité



En cas de travaux de ponçage, utiliser le filtre anti-poussière P2/P3. Ne pas inhaler le brouillard de pulvérisation. Utiliser un filtre combiné A2/P2 et des lunettes de protection.

Vous trouverez des informations plus détaillées sur la sécurité pendant le transport, le stockage et la manipulation, ainsi que la gestion des déchets dans la fiche de données de sécurité correspondante. La version actuelle peut être consultée sur le site internet **www.adler-lacke.com**.