

Vivido Alkyd-Primer

4501


Fondo e intermedio al solvente, con **eccellente capacità isolante** sul legno, per il fai da te e il professionista

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Indicazioni generali

Rivestimento di fondo e intermedio bianco a base di speciali resine sintetiche che proteggono dalla corrosione. Adatto anche per l'isolamento di piccole superfici con macchie di nicotina in ambienti interni.

Campi di applicazione




Legno all'interno e all'esterno

Ottimo aggrappaggio su diversi materiali sintetici come PVC, poliuretano e poliestere.

Ferro e acciaio all'interno - non direttamente applicabile su zinco e alluminio (utilizzare Vivido Aqua-Primer Multi (4129), Vivido 2K-Epoxy-Primer Uni (5604) oppure Vivido Alkyd-Primer Uni (4516)).


LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione



- L'applicazione a spruzzo è consentita solo nelle cabine di verniciatura soggette alla direttiva COV.
- Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.
- Una temperatura minima di + 5 °C è necessaria per il prodotto, l'oggetto e l'ambiente.
- Le condizioni ottimali per lavorazione sono comprese tra 15 - 25 °C con un'umidità relativa dell'aria tra il 40 - 80 %.
- Non applicare in caso di forte irraggiamento solare, pioggia, umidità estremamente elevata, vento forte poco prima del gelo.
- Si devono verificare la tonalità del colore, la compatibilità e l'adesione con il supporto con delle superfici di prova.
- Qualsiasi cambiamento nel processo di lavorazione o nelle condizioni ambientali, l'inosservanza delle avvertenze o l'uso di prodotti non elencati possono incidere negativamente sul risultato. Questi cambiamenti comportano problemi al film e di adesione, oltre a compromettere la resistenza agli agenti atmosferici e la stabilità delle tinte.
- Prego, consultare la nostra direttiva **ARL 505 - Direttiva di lavoro per vernici, smalti e oli a base di resina alchidica.**

Metodo di applicazione



	Pistola a tazza	A pennello	A rullo
Ugello Ø (mm)	1,8 - 2,0	-	-

1-1 ZKL 4501 | 03/26 | sostituisce 1-0

ADLER Italia S.r.l., I-38068 Rovereto (TN)

Tel.: +39/0464/425308, Fax: +39/0464/480957, Mail: info@adler-italia.it

Le nostre istruzioni si basano sullo stato attuale e hanno lo scopo di consigliare l'acquirente/utilizzatore al meglio delle nostre conoscenze, ma devono essere adattate individualmente ai settori di applicazione e alle condizioni di lavorazione. L'acquirente/utilizzatore è responsabile della decisione sull'idoneità e sull'uso del prodotto fornito, per cui consigliamo di produrre un campione per verificare l'idoneità del prodotto. Per il resto, valgono le nostre Condizioni Generali di Vendita. Tutte le schede tecniche precedenti perdono la loro validità con la presente edizione. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle dimensioni delle confezioni, alle tonalità di colore e ai livelli di brillantezza disponibili.



Pressione spruzzo (bar)	2,0 - 2,5	-
Diluizione	KH-Spritzverdünnuer (8014)	-
Aggiunta di diluente in %	20	-
Quantità per applicazione (ml/m²)	100 - 125	

La forma e le condizioni superficiali dell'oggetto e il tipo di applicazione influenzano il consumo effettivo del prodotto.

Solo eseguendo prima un'applicazione di prova è possibile determinare i valori di consumo esatti.

Tempi di essiccazione

(a 23 °C e con il 50 % di umidità relativa)



Fuori polvere (ISO 1517)	ca. 2 ora/e
Asciutto al tatto	ca. 4 ora/e
Sovraverniciabile	ca. 6 ora/e
Carteggiabile	ca. 18 ora/e

I tempi menzionati rappresentano valori indicativi. L'essiccazione dipende dal fondo, spessore dello strato di vernice, temperatura, circolazione dell'aria e l'umidità relativa dell'aria.

Per ottenere un'asciugatura perfetta, è necessario garantire una buona aerazione dell'ambiente.

Temperature basse e/o un'elevata umidità dell'aria possono prolungare i tempi di essiccazione.

Su legni ricchi di sostanze interne (es. rovere, iroko) può verificarsi un rallentamento dell'essiccazione.

Evitare l'esposizione diretta al sole!

Per un'essiccazione completa rispettare assolutamente le quantità di applicazione consigliate. Strati con uno spessore troppo elevato rallentano notevolmente l'essiccazione.

Pulizia degli utensili



7231



8014

Con Adlerol-Terpentinölersatz (7231) o KH-Spritzverdünnuer (8014) subito dopo l'uso.

SUPPORTO

Tipo di supporto

Legno e derivati del legno / Rivestimenti del legno stabili / materiale sintetico rivestibile / Ferro e acciaio

Qualità del supporto

Il supporto deve essere asciutto, pulito, stabile, privo di sostanze distaccanti come grasso, cera, silicone, resina, ecc. e privo di polvere di legno; inoltre è necessario verificare l'idoneità alla verniciatura.

Presupposto per una lunga durata del rivestimento è il rispetto dei principi di protezione costruttiva del legno.

Consultare gli altri documenti:

- ÖNORM B 3430-1
- ÖNORM B 2230-2
- DIN 18363
- Attuali schede illustrative BFS

Umidità del legno

13 % ± 2 %

Preparazione del supporto	Legno e derivati del legno: Eliminare gli spigoli vivi, rimuovere le sostanze interne del legno che fuoriescono come ad es. le resine e le occlusioni resinose. Carteggiatura del legno Grana 120 - 150 Pulire i legni resinosi e i legni esotici ricchi di sostanze interne che rallentano l'essiccazione con Nitro-Verdünnern 8017 (8017). Ferro e acciaio, all'interno Eliminare la ruggine e tutti i residui. Rimuovere a fondo lo sporco grasso ed oleoso con lo sgrassante Entfetter (7233). PVC duro e materiali sintetici rivestibili: Carteggiare con vello abrasivo e Entfetter (7233). Vecchi strati di vernice: Carteggiare con grana 120 e pulire. Non rimuovere vecchi strati di vernice non portanti. Verificare la compatibilità su vecchi strati di vernice integri.
----------------------------------	---

CICLO DI VERNICIATURA

Impregnazione	Legno e derivati del legno: Se necessario, per l'esterno, applicare una mano di Pullex Imprägnier-Grund (4436) per proteggere il legno dall'azzurramento e dall'attacco dei funghi e degli insetti (vale per i legni con classe di durata 3 – 5 secondo la norma EN 350). Essiccazione intermedia: circa 12 ora/e Utilizzate con attenzione i protettivi del legno. Prima dell'uso consultare sempre le etichette e le corrispondenti schede tecniche dei prodotti. Prego, consultare la nostra ARL 056 - Direttiva per l'utilizzazione dei protettivi del legno.
Prima mano	1 – 2 x Vivido Alkyd-Primer (4501)
Carteggiatura intermedia 	Grana 240 Rimuovere la polvere di carteggiatura.
Finitura	2 x Vivido Samtalkyd (4514) oppure 2 x Vivido Brilliantalkyd (4503)

INDICAZIONI PER GLI ORDINI

Confezioni	375 ml, 750 ml, 2,5 l
Tonalità Color4You 	Tonalità standard: Weiβ, tönbar (4501049100) Altre tonalità sono miscelabili tramite il sistema tintometrico ADLER Color4You. Vernici base: Vivido Alkyd-Primer Weiβ, tönbar (4501049100) Per garantire un colore uniforme, utilizzare sulla superficie da verniciare esclusivamente prodotti con lo stesso numero di lotto. Consigliamo di eseguire un campione di prova sul supporto originale e con il ciclo scelto, per valutare la tonalità finale. I prodotti tinti devono essere utilizzati entro 3 mesi.

Consultare le nostre linee guida **ARL 800 – Direttive per l'utilizzazione per il lavoro (inclusa la cura e la manutenzione) con i dosatori ADLER Mix, Pur Mix e Color4You.**

Prodotti complementari

Vivido Aqua-Primer Multi (4129)
 Pullex Imprägnier-Grund (4436)
 Vivido Brilliantalkyd (4503)
 Vivido Samtalkyd (4514)
 Vivido Alkyd-Primer Uni (4516)
 Vivido 2K-Epoxy-Primer Uni (5604)
 Adlerol-Terpentinölersatz (7231)
 Entfetter (7233)
 KH-Spritzverdünner 8014 (8014)

Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

ULTERIORI INDICAZIONI

Durata / Magazzinaggio



Almeno 3 anno/i in confezioni originariamente sigillate.

Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

Si consiglia di versare il contenuto di recipienti aperti in contenitori più piccoli per evitare la gelificazione/formazione di pelle.

Chiudere bene le confezioni aperte ed utilizzarle il più rapidamente possibile.

Dati tecnici

Contenuto di COV della miscela pronta all'uso: Valore limite secondo la direttiva 2004/42/CE per Vivido Alkyd-Primer (Cat A/i): 500 g/l.
 Vivido Alkyd-Primer contiene un massimo di 440 g/l COV.

GISCODE

BSL40

Dichiarazione degli ingredienti secondo VdL-RL 01

Resine alchidiche / Pigmenti bianchi inorganici / Composti alifatici / Pigmenti anticorrosivi / Additive / Sostanze essiccanti / Agenti antipelle

Indicazioni tecniche di sicurezza



Durante i lavori di carteggiatura utilizzare filtri anti-polvere P2 / P3. Non inalare i vapori prodotti dall'applicazione a spruzzo. Utilizzare il filtro combinato A2 / P2 e gli occhiali di protezione.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito **www.adler-lacke.com**.