

## Vivido Alkyd-Primer

4501


Podkład i międzywarstwa na bazie rozpuszczalnika o doskonałych **właściwościach izolujących** drewno, dedykowany dla DIY i dla rzemiosła

### OPIS PRODUKTU

#### Informacje ogólne

Biały podkład i międzywarstwa na bazie specjalnych żywic syntetycznych o działaniu antykorozyjnym. Nadaje się również do izolacji niewielkich plam po nikotynie w pomieszczeniach.

#### Obszary zastosowania



Drewno w zastosowaniach wewnątrz i na zewnątrz

Bardzo dobra przyczepność do różnych tworzyw sztucznych, takich jak PVC, poliuretan i poliestr.

Żelazo i stal we wnętrzach – na cynku i aluminium należy stosować (Vivido Aqua-Primer Multi (4129), Vivido 2K-Epoxy-Primer Uni (5604) lub Vivido Alkyd-Primer Uni (4516)).


### STOSOWANIE

#### Wskazówki dotyczące stosowania



- **Natrysk jest dozwolony tylko w kabinach natryskowych, które podlegają dyrektywie LZO.**
- Produkt przed użyciem należy wymieszać.
- Temperatura produktu, elementu i pomieszczenia powinna wynosić co najmniej +5°C.
- Optymalna temperatura stosowania mieści się w przedziale między 15 - 25 °C przy względnej wilgotności powietrza wynoszącej 40 - 80 %.
- Nie stosować w warunkach intensywnego promieniowania słonecznego, deszczu, ekstremalnie wysokiej wilgotności powietrza, silnego wiatru i mrozu.
- Wykonując próbki należy sprawdzić kolor, kompatybilność, jak również przyczepność do podłoża.
- Każda zmiana kolejności etapów pracy, warunków środowiska, nieprzestrzeganie wytycznych lub stosowanie niewymienionych produktów mogą mieć negatywny wpływ na wynik końcowy. Niestosowanie się do powyższego prowadzi do powstawania wad powłoki i problemów z przyczepnością, jak również pogorszenia odporności na czynniki atmosferyczne i stabilności koloru.
- Prosimy przestrzegać naszych wytycznych **ARL 505 - Wytyczne pracy z lakierami/lazurami na bazie żywic alkidowych i olejami.**

#### Technika nanoszenia



|                          | Pistolet kubkowy | Pędzel | Wałek |
|--------------------------|------------------|--------|-------|
| Dysza Ø (mm)             | 1,8 - 2,0        | -      | -     |
| Ciśnienie natrysku (bar) | 2,0 - 2,5        | -      | -     |

1-1 ZKL 4501 | 03/26 | zastępuje 1-0

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Telefon: 0043-5242 6922-190, faks: 0043-5242-6922-309, e-mail: [info@adler-lacke.com](mailto:info@adler-lacke.com)

Adler-Polska Sp. z o.o., 30-376 Kraków, Tyniecka 229, tel. 0048 12 2524000, [www.adler-lakiery.pl](http://www.adler-lakiery.pl)

Nasze instrukcje opierają się na obecnym stanie wiedzy i zgodnie z naszą najlepszą wiedzą mają na celu doradzenie nabywcy/użytkownikowi, należy je jednak dostosować indywidualnie do obszarów i warunków stosowania. O przydatności i zastosowaniu dostarczonego produktu decyduje nabywca/użytkownik na własną odpowiedzialność, dlatego zaleca się wykonanie próbek w celu sprawdzenia przydatności produktu. W pozostałym zakresie obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży. Wszystkie wcześniejsze instrukcje tracą swoją ważność wraz z wydaniem niniejszej. Zastrzega się prawo do dokonania zmian wielkości pojemników, kolorów i dostępnych stopni połysku.



|                                     |                           |   |
|-------------------------------------|---------------------------|---|
| Rozcieńczalnik                      | KH-Spritzverdünner (8014) | - |
| Dodatek rozcieńczalnika w %         | 20                        | - |
| Ilość наносzona jednorazowo (ml/m²) | 100 - 125                 |   |

Kształt i jakość powierzchni elementu, jak również rodzaj aplikacji wpływają na rzeczywiste zużycie.

Dokładne ilości zużywane można określić tylko na podstawie przeprowadzonych wcześniej prób lakierowania.

### Czasy schnięcia

(w 23°C i przy 50% wilgotności względnej)



|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Pyłosuchy (ISO 1517)          | ok. 2 godz.  |
| Nielepki                      | ok. 4 godz.  |
| Można nałożyć kolejną warstwę | ok. 6 godz.  |
| Można szlifować               | ok. 18 godz. |

Podane wartości są tylko orientacyjne. Czas schnięcia uzależniony jest od podłoża, grubości warstwy, temperatury, wymiany powietrza i jego względnej wilgotności.

Aby schnięcie przebiegało bez problemów, należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia.

Niskie temperatury i/lub wysoka wilgotność powietrza mogą wydłużyć czas schnięcia.

W przypadku drewna bogatego w składniki rozpuszczalne (jak np. dąb, iroko) może dojść do wydłużenia czasu schnięcia.

Należy unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych!

Aby powłoka dobrze wyschła należy koniecznie przestrzegać zalecanych ilości наносzonych. Zbyt duże grubości warstwy prowadzą do znacznego wydłużenia czasu schnięcia!

### Czyszczenie narzędzi



7231



8014

Adlerol-Terpentinölersatz (7231) lub KH-Spritzverdünner (8014) natychmiast po użyciu.

## PODŁOŻE

### Rodzaj podłoża

Drewno i materiały drewnopochodne / Powłoki drewna w dobrym stanie / Możliwe do polakierowania tworzywa sztuczne / Żelazo i stal

### Właściwości podłoża

Podłoże musi być suche, czyste, wytrzymałe, wolne od substancji znacząco obniżających przyczepność, takich jak tłuszcz, wosk, silikon, żywica itd. oraz od pyłu drzewnego, a także sprawdzone, czy nadaje się pod dany system lakierniczy.

Warunkiem długiej trwałości powłoki jest przestrzeganie zasad konstrukcyjnej ochrony drewna.

Prosimy przestrzegać powiązanych dokumentów:

- ÖNORM B 3430-1
- ÖNORM B 2230-2
- DIN 18363
- Aktualne karty BFS

### Wilgotność drewna

13 % ± 2 %

|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Przygotowanie podłoża</b>                                                                                               | <p><b>Drewno i materiały drewnopochodne:</b></p> <p>Zokrąglić ostre krawędzie, usunąć wypływające składniki drewna, takie jak żywica i pęcherze żywiczne. szlifowanie drewna papierem o granulacji 120 - 150</p> <p>Drewna bogate w żywicę oraz drewna drzew egzotycznych zawierające składniki opóźniające schnięcie, czyścić produktem Nitro-Verdünner 8017 (8017).</p> <p>Żelazo i stal w zastosowaniach wewnętrznych</p> <p>Odrzewić do czystego metalu. Zanieczyszczenia z tłuszczu i oleju usunąć dokładnie za pomocą odłuszczacza Entfetter (7233).</p> <p><b>Twarde PVC i nadające się do lakierowania tworzywa sztuczne:</b></p> <p>Zmatować włókniną ścierną i środkiem odłuszczającym Entfetter (7233).</p> <p><b>Stare powłoki:</b></p> <p>Przeszlifować papierem o granulacji 120 i oczyścić. Usunąć stare powłoki w złym stanie. Na nienaruszonych starych powłokach należy sprawdzić ich kompatybilność z nową powłoką.</p> |
| <b>BUDOWA POWŁOKI</b>                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Impregnacja</b>                                                                                                         | <p><b>Drewno i materiały drewnopochodne:</b></p> <p>W razie potrzeby, w zastosowaniach na zewnątrz w celu ochrony przed sinizną, rozwojem grzybów i atakiem owadów zaimpregnować 1x produktem Pullex Imprägnier-Grund (4436) (dotyczy drewna o klasie trwałości 3 - 5 wg normy EN 350).</p> <p>Czas suszenia międzyoperacyjnego: ok. 12 godz.</p> <p>Środki ochrony drewna należy stosować ostrożnie. Przed użyciem należy zawsze zapoznać się z etykietą i kartami technicznymi danych produktów.</p> <p>Prosimy zapoznać się z naszymi wytycznymi <b>ARL 056 - Wytyczne stosowania środków ochrony drewna.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Warstwa podkładowa</b>                                                                                                  | 1 – 2 x Vivido Alkyd-Primer (4501)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Szlifowanie międzyoperacyjne</b><br> | <p>Granulacja papieru 240</p> <p>Usunąć pył ze szlifowania.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Warstwa nawierzchniowa</b>                                                                                              | 2 x Vivido Samtalkyd (4514) lub 2 x Vivido Brilliantalkyd (4503)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA</b>                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Wielkości opakowań</b>                                                                                                  | 375 ml, 750 ml, 2,5 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Odcienie barwy</b>                                                                                                      | <p><b>Kolor(y) standardowy(e):</b><br/>         Weiß, tönbar (4501049100)</p> <p>Kolory można uzyskać za pomocą systemu mieszania barw <b>ADLER Farbmischsystem Color4you</b>.</p> <p><b>Lakier(y) bazowy(e):</b><br/>         Vivido Alkyd-Primer Weiß, tönbar (4501049100)</p> <p>W celu zapewnienia jednolitości koloru na jednej powierzchni należy stosować wyłącznie materiał o tym samym numerze partii.</p> <p>Do oceny końcowego odcienia barwy zaleca się wykonanie próbek kolorystycznej wybranej kompozycji lakierniczej na oryginalnym podłożu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Color4You</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Barwione produkty należy zużyć w ciągu 3 miesięcy.

Prosimy przestrzegać naszych wytycznych **ARL 800 - Wytyczne pracy (łącznie z pielęgnacją i konserwacją) z urządzeniami dozującymi ADLER mix, PUR Mix i Color4You.**

#### Produkty dodatkowe

Vivido Aqua-Primer Multi (4129)  
 Pullex Imprägnier-Grund (4436)  
 Vivido Brilliantalkyd (4503)  
 Vivido Samtalkyd (4514)  
 Vivido Alkyd-Primer Uni (4516)  
 Vivido 2K-Epoxy-Primer Uni (5604)  
 Adlerol-Terpentinölersatz (7231)  
 Entfetter (7233)  
 KH-Spritzverdünner 8014 (8014)

Należy przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Technicznych produktów.

### POZOSTAŁE INFORMACJE

#### Trwałość / przechowywanie



Minimum 3 rok/lata/lat w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).

Zalecamy przelanie zawartości napoczętych pojemników do mniejszych, by uniknąć żelowania / tworzenia się kożucha.

Napoczęte pojemniki dobrze zamykać i w miarę możliwości szybko zużyć zawartość.

#### Dane techniczne

Zawartość LZO gotowej do użycia mieszaniny: wartość graniczna według dyrektywy 2004/42/EG dla Vivido Alkyd-Primer (kat A/i): 500 g/l.  
 Vivido Alkyd-Primer zawiera maksymalnie 440 g/l LZO.

#### GISCODE

BSL40

#### Deklaracja składników zgodnie z wytycznymi VdL-RL 01

Żywice alkidowe / Nieorganiczne białe pigmenty / Alifaty / Pigmenty chroniące przed korozją / Additive / Materiały przyspieszające schnięcie (sykatywy) / Środki przeciwkożuszeniu

#### Dane BHP



Podczas szlifowania stosować filtr przeciwpyłowy P2 / P3. Nie wdychać rozpylonej mgiełki. Stosować filtr łączony A2 / P2 i okulary ochronne.

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony [www.adler-lakiery.pl](http://www.adler-lakiery.pl)